

WÄRMEBESTÄNDIGKEIT

4 Zyklen mit jeweils 1 Std. / 425°C

Haftung	ASTM D 3359-95	100% Gt0
---------	----------------	----------

1 Zyklus mit 4 Std. / 425°C

Glanz	ISO 2813	Unverändert
-------	----------	-------------

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Medium	Prüfdauer	Ergebnis
Ammoniak 5%	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Film unverändert
Chlor 0,1 %	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Film unverändert
Salzsäure 40%	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Leichter Schleier auf dem Film
Schwefelsäure 40%	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Film unverändert
Frostschutzmittel	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Film unverändert
Bremsflüssigkeit	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Film unverändert
Äthylalkohol	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Film unverändert
Backofenreiniger	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Entfärbung
Senf	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Film unverändert
Ketchup	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Film unverändert
Grillsauce	24 Std. bei Umgebungstemperatur	Film unverändert
Rinderfett	24 Std. bei 205°C	Film unverändert
Räucherspeckfett	24 Std. bei 205°C	Film unverändert
Fischfett	24 Std. bei 205°C	Film unverändert

Die Filmeigenschaften wurden an 50 – 70 µm dicken Pulverlackfilmen auf chromatierten Aluminiumblechen ermittelt.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Ausführliche Hinweise zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt finden Sie in den relevanten Material Sicherheitsdatenblättern sowie auf den Produktetiketten.

Die in dieser Produktinformation angegebenen technischen Daten basieren auf Informationen, die von PPG zur Zeit als richtig angesehen werden. Es wird jedoch keine Garantie bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Funktion angegeben oder angedeutet. Ständige Verbesserungen in der Beschichtungstechnologie können dazu führen, dass künftige technische Daten von denen in dieser Produktinformation abweichen. Für eine up-to-date Information nehmen sie bitte Kontakt zu ihrem PPG-Repräsentanten auf.

PPG EUROPE General Industrial Paris, FRANCE General Industrial Enquiries : Tel: +44 121 455 1217 Fax: + 44 121 455 1103	PPG BELLARIA Spa Via Roma 33 I - 15023 Felizzano (AL) ITALIA Tel: +39 0131 77 47 11 Fax: +39 0131 77 24 96 e-mail: bellaria@alessandria.alpcom.it	Abre Technik Pulverlacke GmbH Rudolf-Then-Straße 44 74544 Michelbach / Bilz Tel: 0791 93 90 00 0 Fax: 0791 93 90 00 11 e-mail: info@abre-technik.de www.abre-technik.de
PPG WEB SITES : www.ppg.com, www.industrial-coatings.com, & www.powercron.com		